

	FICHA TÉCNICA	Código : ASC-FT-01 Versión : 01
	STRETCH FILM	Fecha : 06/09/2021 Página : 1 de 1

980

Nombre comercial	STRETCH MANUAL CRISTAL 9" X 20 X 0.6KG TC S/I C/ARD	Nro.	
		STRMANTR02253021	
		Color	CRSITAL

Descripción	Es una película de polietileno lineal de baja densidad con una cara de adhesivo, se obtiene a través de un proceso de co-extrusión simultánea.						
	Utilizado en embalaje manual.						
Características	Los grados de resina utilizados en las diversas capas han sido especialmente seleccionados para dar a esta película, las siguientes características:						
	Uso	Apropiado para embalajes de todo tamaño y forma					
	Físicas	Excelente poder de elasticidad					
		Excelente poder de adherencia					
		Excelente brillo y color					
	Ancho Peso Neto / Rollo Longitud de Rollo Peso Bruto / Rollo		Valores	Unidad	Tolerancia		
					Mínimo	-	Máximo
			225	mm	223	-	227
			0.60	kg	0.59	-	0.61
145			m	138	-	152	
		0.76	kg	0.74	-	0.77	
Propiedades	Características		Unidad	Método de Prueba	Tolerancia		
	Espesor		µm	ASC-ME-01	19.00	- 21.00	
	Gramaje		g/m²	ASC-ME-01	17.48	19.32	
	Rendimiento		m²/kg	ASC-ME-07	≥ 54.38		
	Resistencia a la Tensión: DM DT		N/mm²	ASTM D882 -18 / ASC-ME-37	38.00	- 96.00	
					20.00	- 56.00	
	Elongación a la Rotura: DM DT		%	ASTM D882 -18 / ASC-ME-37	400.00	- 885.00	
					620.00	- 1130.00	
	Transmitancia		%	ASTM D1746 - 15 / ASC-ME-04	-	- -	
	Resistencia al Cling		g/in	ASTM D5458 - 95 / ASC-ME-44	90.00	- 200.00	
	Resistencia al Punzonado		N	ASTM D5748 - 95 / ASC-ME-40	15.00	- 40.00	
	Punzonado Desplazamiento Máximo		mm	ASTM D5748 - 95 / ASC-ME-40	68.00	- 150.00	
Resistencia al Impacto		gf	ASTM D1709 -16a e1 / ASC-ME-02	≥50			
Condiciones Generales	Embalaje		Rollos en cajas de cartón corrugado y paletizado.				
	Certificado		Certificado de análisis por lote, con todos los ensayos correspondientes.				
	Recomendaciones		El Stretch film debe ser almacenado de forma vertical, bajo techo y en lugares libre de contaminación, no puede estar expuesto a los rayos solares o aparatos que generen calor.				
			El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.				
	Propiedades Físicoquímicas		Producto químicamente estable, no contiene material reciclado. Las materias primas utilizadas en su fabricación cumplen con las regulaciones de la FDA, según indicación del proveedor.				
Especificaciones del tubo de cartón utilizado							
Diámetro Interno del tubo de cartón		:	76.95 mm	+/- 0.75mm			
Longitud del Tubo de Cartón		:	230 mm	+/- 2mm			
Peso de tubo de Cartón		:	0.155 Kg	+/- 5%			



Ing. Mariella Aviles C.
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
E-mail : maviles@solpack.com.pe



Ing. Ian Bérminzon H.
Gerente de Operaciones
E-mail : iberminzon@solpack.com.pe